

Datos técnicos de pinturas:

Látex para exteriores:

TIPO DE VEHICULO: Estireno-acrílico
No. DE COMPONENTES: 1
PESO ESPECIFICO: 1.36 ± 0.02 Kg/l
VISCOSIDAD (UK, 25° C): 92 ± 2
CONTENIDO DE SOLIDOS: Por peso 47 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA): Repintado 4 a 6 horas Curado total 7 días
(Shelf life): 2 años
RENDIMIENTO: 12 a 14 m2 por litro y por mano
DILUYENTE y LIMPIEZA: Agua

Esmalte sintético:

Tipo Vehículo: Alquídic
N° de Componentes: 1
Peso específico: 1.12 ± 0.02 Kg/L
Viscosidad (Copa Ford 4, 25° C): 160"
Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 %
Tiempo de secado (25° C, 50% Hra): Al tacto 3 horas, repintar 8 Horas,
curado total 7 Días
Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima
discontinua 90° C
Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años
Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano
Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial(soplete)

Pintura vial.

Número de aprobación exp/vialidad nacional: No. 2246-VS-97
Tipo de Vehículo: Acrílico
N° de Componentes: 1
Peso Específico: 1.6 Kg/l
Viscosidad (UK, 25° C): 92,5
Contenido de sólidos:
Por peso 72% Por volumen 51 %
Tiempo de secado (25° C, 50% HRA): Al tacto 5' Duro 30' Curado total 24
hs.
Estabilidad en el envase (Shelf life): 2 años
Rendimiento teórico: 1.6 m2/litro para 400 m de película seca.
Diluyente y limpieza: Diluyente para Pintura de Demarcación Vial

Diluyente pintura vial.

No. DE COMPONENTES: 1
PESO ESPECIFICO: 0.87 ± 0.02 Kg/l
TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Mínima 5° C Máxima 35° C
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life): 2 años

Arq. RAÚL A. VITTOLO
Coordinador Gr. O. Civiles
Operadora Ferroviaria S.E.
LINEA ROCA

Ing. ARTURO FRENCIA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
LINEA ROCA