



Datos técnicos de pinturas:

Esmalte sintético:

Tipo Vehículo: Alquídico
N° de Componentes: 1
Peso específico: $1,12 \pm 0,02$ Kg/L
Viscosidad (Copa Ford 4, 25° C): 160"
Contenido de sólidos: Por Peso $64,5 \pm 1$ %
Tiempo de secado (25° C, 50% Hra): Al tacto 3 horas, repintar 8 Horas,
curado total 7 Días
Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima
discontinua 90° C
Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años
Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y por mano
Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial(soplete)


Arq. RAÚL A. VITTOLA
Coordinador Gral. O. Civiles
Operadora Ferroviaria S.E.
LINEA ROCA


Ing. ARTURO FRENCIA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
LINEA ROCA