


Datos técnicos de pinturas:


Pintura vial.

Número de aprobación exp/vialidad nacional: No. 2246-VS-97
Tipo de Vehículo: Acrílico
Nº de Componentes: 1
Peso Específico: 1.6 Kg/l
Viscosidad (UK, 25° C): 92,5
Contenido de sólidos:
Por peso 72% Por volumen 51 %
Tiempo de secado (25° C, 50% HRA): Al tacto 5' Duro 30' Curado total 24
hs.
Estabilidad en el envase (Shelf life): 2 años
Rendimiento teórico: 1.6 m²/litro para 400 m de película seca.
Diluyente y limpieza: Diluyente para Pintura de Demarcación Vial

Diluyente pintura vial.

No. DE COMPONENTES: 1
PESO ESPECIFICO: 0.87 ± 0.02 Kg/l
TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Mínima 5° C Máxima 35° C
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life): 2 años




Ing. ARTURO FRENCIA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
LINEA ROCA